

Solid pöytätasot

Solid tasot ovat Suomen Helakeskus Oy:n tarjoama uusi tuoteperhe keittiöihin ja kylpyhuoneisiin.

Solid tuotteet tarjoavat ylivoimaisen yhdistelmän luonnon mineraalin sekä akryylin parhaista ominaisuuksista.

Koostumus:

Luonnon mineraalin alumiinihydroksidin (noin 64%) sekä polymetyyliakrylaatin (noin 35%) seos. Lisäksi paneelissa on käytetty pieniä määriä erityisiä lisäaineita jotka parantavat tuotteen vahvoja ominaisuuksia.

Ominaisuuksia:

Hetkellinen lämmönkesto jopa 500 astetta, staattinen lämmönkesto 100 Celsius astetta.

Tuotteet ovat elintarvikehyväksytyjä. Tuotteelle on myönnetty kansainvälinen elintarvikehyväksyntä sertifikaatti (läpäissyt testin NSF/ ANSI 51). Tuote on eloton luonnon materiaali. Materiaalin pinnassa ei synny bakteerikasvua. Tuote testattu SGS testilaitoksen toimesta, raportti numero GZMR121128321 päivätty 16.1.2013. Tuote ei ole huokoista eli se ei ime kosteutta. Veden imeytyminen 0,09%(EN 14617-1:2005).

Tuotteen paloluokka normin EN 13501-1:2007+A1:2009 mukaisesti on: B-s1,d0.

Kemiallinen kestävyysluokka C4.

Tuote on hyvin kantava myös ohuena levynä. Lisätuenta tarpeellista vain pitkissä rungoissa. Vääntölujuus 69,9Mpa (EN 14617-2:2008). Tuotteet ovat hyvin iskunkestäviä. Iskunkestävyys testin EN 14617-9:2005 mukaisesti 7,60 J.

Materiaalia on helppo työstää normaaleilla puuntyöstökoneilla, ei tarvita erikoisteriä. Myös tuotteen korjaus ja uudistaminen helppoa ja myös edullista. Naarmut voidaan korjata hiomalla. Tuotetta voidaan taivuttaa eri muotoihin

lämmittämällä tuote ensin 140 Celsius asteen lämpötilaan. Jäähdyessään tuote säilyttää halutun muodon.

Tuote painaa 12,3 mm versiona 21,4 kiloa neliö. 30 mm versio painaa vain hieman enemmän koska on tehty kennoversiona.

Tuote on värinkestoltaan pitkäikäinen. Väri pysyy muuttumattomana yli 5 vuotta.

Käyttö- ja hoito-ohjeet:

Älä käytä Solid tasoa leikkuualustana. Kuumat kattilat tai pannut saattavat vaurioittaa tason pintaa, käytä niille omaa alustaa.

Vältä voimakkaiden kemikaalien joutumista keittiötasoille. Liuottimet, kloori ja viemärin avausnesteet voivat vaurioittaa pintaa. Vältä vahvasti tarttuvien aineiden joutumista tasolle (hiusväri yms.).

Normaali päivittäinen puhdistus kostealla liinalla. Normaali lika ja tahrat voidaan puhdistaa vedellä ja yleispuhdistusaineella. Vaikeammat tahrat voidaan puhdistaa käyttämällä pehmeästi hiovaa hankausnestettä (esim. Cif Cream).

Jos yllä olevista ohjeista huolimatta tulee pintavaurioita ne voidaan korjata hiomalla ja kiilloittamalla pinta uudelleen.